

KINGCAR

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL CHUYỂN ĐỘNG ÊM ÁI

Dầu động cơ **KING CAR** là một trong những sản phẩm dầu nhờn tốt nhất trên thị trường hiện nay, được đặc chế cho động cơ xăng và diesel, vận hành dưới cường độ cao.

KING CAR sản xuất bằng nguyên liệu 100% cao cấp, ứng dụng công nghệ sản xuất mới nhất, vượt trên tiêu chuẩn API SL/CF, tối đa hóa việc bảo vệ cho các động cơ hiện đại nhất.

ƯU ĐIỂM



Tính năng chống oxy hóa tuyệt hảo ngăn ngừa hiện tượng dầu bị đặc và sự suy thoái dầu ở nhiệt độ cao.

- Tính ổn định trượt tuyệt vời giúp chống lại sự suy giảm độ nhớt trong động cơ giúp kéo dài thời gian sử dụng dầu lên tới 10.000km.

- Tính năng bôi trơn tốt giúp giảm thiểu ma sát và hiện tượng mài mòn trong động cơ

- Tính năng tẩy rửa cực tốt giúp động cơ luôn được giữ sạch

- Đặc tính dòng chảy ở nhiệt độ thấp tuyệt vời giúp bảo vệ hao mòn động cơ khi khởi động.

SỬ DỤNG

Bất kể xe của bạn là SUV, MPV, SEDAN, HATBACK đến từ các nhà sản xuất Á, Âu hay Mỹ; vận hành ở địa hình đèo dốc, cao tốc, đô thị, môi trường nóng, lạnh, bụi, bùn hoặc khắc nghiệt hơn nữa, **KING CAR** sẽ bảo vệ và phát huy tối đa công suất động cơ một cách tốt nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KING CAR : API SL/CF, SAE 10W-40		
Chỉ tiêu	Giá trị	Mức giới hạn
Khối lượng riêng ở 30 °C, g/ml – ASTM D4052	0.86	0.85 – 0.87
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt –ASTM D445	14.5	12.5 – 16.3
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270	130	Min 120
Độ trượt cắt 30 chu kỳ, ASTM D6278	7.0%	Max 8%

Địa chỉ : 39/11D, Đường 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp.HCM

Văn phòng : 147 Đường 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Nhà máy : Khu Công Nghiệp Thịnh Phát, Việt Nam

Hotline : 08 9814 2686

Độ kiềm tổng (TBN), mg KOH/g – ASTM D2896	5.56	Min 4.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Zn, %m – ASTM D4628	0.248	Min 0.22
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C – ASTM D92	220	Min 200
Nhiệt độ đông đặc, °C – ASTM D97	-21	Max -15
Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5 °C, ml - ASTM D892	0/0	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V - ASTM D95	0.0	Max 0.05
Ăn mòn tấm đồng, ASTM D130	1A	1 Class
Cặn cơ học, %m - ASTM D4055	0.01	Max 0.03

KING CAR được sản xuất theo TCCS 05:2018/UMT

BẢO QUẢN, AN TOÀN

Bao bì 4L và 5L

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm - truy cập website www.umtvietnam.com